

# Эпоксидные клеи патронного типа для пистолета-дозатора

## Q-BOND FC-3РАНА и U-BOND МХ-10RH

Они представляют собой двухкомпонентные эпоксидные клеи патронного типа для пистолета-дозатора и разработаны для нарезки кремниевого слитка с использованием многопроволочной пилы в фотогальванической и полупроводниковой промышленности.

### ■ СВОЙСТВА

#### ВЫСОКАЯ ПРИГОДНОСТЬ

Не требуется взвешивания и смешивания.



#### ХОРОШАЯ ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ

Высокая адгезионная прочность и хорошая устойчивость к водорастворимым суспензиям.

#### НАРУШЕНИЕ АДГЕЗИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

Легко удаляется горячей водой из-за набухающего эффекта.

### ■ ВНЕШНИЙ ВИД



Патроны, смеситель, дозатор:  
MIXPAC System C200

※Данный тип патрона предназначен для MIXPAC System C200. Для использования этого картриджа требуются смесители и дозаторы для системы C200, произведенные MIXPAC. Смеситель и дозатор не прилагаются.

### ■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предмет	Ед. изм.	Q-BOND FC-3РАНА		U-BOND МХ-10RH	
		R	H	R	H
Внешний вид		Черный	Белый	Молочнобелый	Светло-желтый - Светло-коричневый
Соотношение смешивания	вес. %	1	1	2	1
Удельный вес	при 25°C	1.46	1.45	1.50	1.12
Вязкость	cP при 25°C	33,000	62,000	37,000	12,000
Долговечность в клеечке	мин. при 25°C	3		10	
Время схватывания	мин. при 25°C	7		30	
Сила схватывания 24 ч. при 25°C	N/мм <sup>2</sup> кгс/см <sup>2</sup>	26.7 272		31.4 320	
Твердость дюрометра тип D	D**/2.5※1	82		84	
Особые свойства		Быстротвердеющий тип		Сильное схватывание	
Размер / Наличие		100ml	100ml	140ml	70ml
Номер ООН, класс, группа упаковки		UN3082, класс 9, P.G. III	Не применимо	Не применимо	
Расщепление		ГОРЯЧАЯ ВОДА SOLBLUE B, SOLBLUE RA, НИККАЕРОУН N (наши продукты)			

● Вышеуказанные данные не являются стандартными, а измеряются. Информация здесь может быть изменена без предварительного уведомления.  
※1: Это означает измеренное значение через 2,5 сек. по таймеру (2,5 секунды от нажатия)

#### Примечание :

- Пожалуйста, обратитесь к SDS перед использованием.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ** перед использованием: содержатся ингредиенты, которые раздражают кожу. Это может вызвать мутагенный эффект. Если возникает раздражение кожи или сыпь, немедленно прекратите использование и обратитесь за медицинской помощью/лечением.
- Предполагается, что при резке проволочной пилой, ширина рабочей поверхности меньше 1 мм. Если площадь склеиваемой поверхности больше, это может вызвать затруднение при расщеплении из-за своей прочной адгезии.
- Рекомендуется дать время для отверждения 24 часа, чтобы получить стабильную адгезионную прочность и лучший результат разрезания.

NIKKA SEIKO CO.,LTD.

TEL: 81-3-3424-1811 FAX: 81-3-3424-2882

E-mail: info-os@nikkaseiko.co.jp URL:www.nikkaseiko.co.jp/eng/



©Перевод с английского языка на русский язык организован Центром языковых переводов "GMC Translation Service"

E-mail: gmczakaz@mail.ru; website: www.gmc-translation.com, www.mv-numer.com (10/5)

Tel.: + 996 (312) 900-666; 90-10-10; 600-666 WhatsApp: +996 (777) 58-88-88

Адрес: ул. Киевская 112/3, 720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек



ЮП код: 15





# Эпоксидные клеи патронного типа для пистолета-дозатора

## Q-BOND FC-3RAHA и U-BOND MX-10RH

Ниже приводятся диаграммы, являющиеся справочными данными для прочности адгезии и твердости дюратора типа D в сравнении со временем в результате измерения по времени после хранения образца в термостатной камере (25 градусов С).



Ниже приводятся диаграммы, являющиеся справочными данными для твердости клея и твердости типа D по сравнению с температурой в результате измерения по температуре после хранения образца в термостатной камере (25 градусов С за 24 ч). Затем хранимый в термостатной камере при каждой температуре (1 час каждый)



\* диаграммы выше содержат не сертифицированные значения, а основаны на данных измерений случайных выборок.

NIKKA SEIKO CO.,LTD.

TEL: 81-3-3424-1811 FAX: 81-3-3424-2882

E-mail: info-os@nikkaseiko.co.jp URL: www.nikkaseiko.co.jp/eng/



©Перевод с английского языка на русский язык организован Центром языковых переводов "GMC Translation Service"  
 E-mail: gmczakaz@mail.ru; website: www.gmc-translation.com, www.mvni.ru; тел. (495) 531-11-11  
 Tel.: +996 (312) 900-666; 90-10-10; 600-666 WhatsApp: +996 (777) 58-48-85  
 Адрес: ул. Киевская 112/3, 720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек  
 ЮП код: 15

